

UNICOAT



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Smalto ad alte prestazioni, monocomponente e multisuperficie, con una raffinata finitura satinata che garantisce un'eccellente adesione su diversi supporti. È progettato per l'applicazione diretta su supporti differenti, senza necessità di primer specifici nella maggior parte dei casi.

La formulazione garantisce un'ottima adesione, una protezione duratura e una resa estetica uniforme su numerosi tipi di superfici. Il prodotto si distingue per l'elevato potere coprente, la perfetta distensione, la stabilità del colore nel tempo (non ingiallente), la resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. È atossico, inodore e non infiammabile, risultando ideale anche per ambienti interni.

Il film essiccato è continuo, compatto ed elastico e presenta le seguenti caratteristiche:

- eccellente adesione su supporti porosi e non porosi
- ottima distensione e uniformità estetica
- elevata resistenza meccanica e chimica
- buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- notevole versatilità applicativa
- possibilità di unificare i cicli di verniciatura, con riduzione di tempi, costi e complessità di magazzino

La pellicola ottenuta presenta un'elevata plasticità e flessibilità, che garantiscono un'ottima durabilità anche su supporti considerati difficili, quali lamiera zincata, plastica, vetro e piastrelle.

UNICOAT è indicato per la verniciatura di legno, lamiera zincata, PVC, piastrelle e supporti murali, soprattutto dove sia richiesta un'elevata resistenza ai lavaggi. Applicabile, previa adeguata preparazione del fondo, in ambienti in cui è indispensabile l'assenza di odori sgradevoli derivanti da solventi.

2. COMPOSIZIONE

Emulsione polimerica autoreticolante silano-funzionale, biossido di titanio e/o di ferro, e/o pigmenti organici, additivi. È esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Lamiera zincata e lega leggera

Asportare eventuali tracce di polvere e rimuovere accuratamente eventuali punti di ossidazione. Sgrassare la superficie con diluente nitro e lasciare asciugare. Applicare direttamente UNICOAT in due o tre mani, fino a completa copertura, intervallando le mani di almeno 24 ore.

Legno nuovo

Applicare una mano di impregnante HIDROWOOD per la prevenzione da tarli e funghi azzurranti. Dopo completa essiccazione, carteggiare leggermente per eliminare eventuali imperfezioni superficiali. Applicare quindi due o più mani di UNICOAT fino a completa copertura.

Legno verniciato

Carteggiare la superficie con carta abrasiva grana 220, rimuovendo eventuali parti incoerenti o sfoglianti. Spolverare accuratamente e sgrassare se necessario. Applicare direttamente due o tre mani di UNICOAT fino a completa copertura, intervallando le mani di almeno 24 ore.

Piastrelle

L'applicazione è consentita esclusivamente su superfici verticali piastrellate. UNICOAT non è idoneo per pavimentazioni.

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie, assicurandosi che sia asciutta e priva di contaminanti. Applicare direttamente UNICOAT in due o tre mani fino a completa copertura, intervallando le mani di almeno 24 ore.

PVC

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie, eliminando ogni residuo di sporco o grasso. Applicare direttamente UNICOAT in due o tre mani fino a completa copertura, intervallando le mani di almeno 24 ore.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: UNICOAT SP 057. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti

UNICOAT



4.DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,280 kg./Lt. +/- 5% (a seconda della tinta)

ASPETTO FILM: satinato (18 ± 2 gloss a 60°)

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

BASI TINTOMETRICHE: Base P (bianco), Base MT (intermedia), Base T (neutra)

VISCOSITA': 130" – 155" Coppa Ford 4

RESA: 12-13 m²/Lt. per mano

DILUIZIONE: pronto all'uso, max 2-3% con acqua

CONFEZIONE: contenitori in plt. da Lt. 15, Lt. 2,5 e Lt. 0,750

ESSICCAZIONE: 30 min. 1h fuori polvere, 1h al tatto, 24h in profondità, raggiunge la massima durezza dopo 20 giorni dall'applicazione, a 25°C

SOVRAVERNICIABILITA': 24 h

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra gli 8°C e i 30°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000

5.VOCI DI CAPITOLATO

Verniciatura lamiera zincata

Applicazione a due mani di smalto ad acqua a base di emulsione polimerica autoreticolante silano-funzionale del tipo UNICOAT della SPIVER S.R.L in 2 mani., previa adeguata pulizia e sgrassatura della superficie, su manufatti in lamiera zincata collocati sia all'interno che all'esterno. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

Verniciatura legno

Applicazione a due mani di smalto ad acqua a base di emulsione polimerica autoreticolante silano-funzionale del tipo UNICOAT della SPIVER S.R.L in 2 o 3 mani., previa adeguata pulizia e carteggiatura e pulizia del manufatto in legno collocati sia all'interno che all'esterno. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

Verniciatura piastrelle

Applicazione a due mani di smalto ad acqua a base di emulsione polimerica autoreticolante silano-funzionale del tipo UNICOAT della SPIVER S.R.L in 2 mani., previa adeguata., previa adeguata pulitura e sgrassatura della piastrella. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: UNICOAT SP 057. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti