

Qualità tecniche

EXTRAPAIN'T è una pittura acrilica super lavabile per interni. Dotata di ottima copertura, permette di coprire pareti già tinte con colori scuri e intensi. EXTRAPAIN'T ha una classe di emissione Indoor Air Comfort GOLD v2026 of January 2026. EXTRAPAIN'T è conforme al DECRETO 24 novembre 2025 (CAM Edilizia).

Grazie all'ottima lavabilità (classe 2) risulta facilmente pulibile ed è ideale per ambienti di grande passaggio. Ottimo rapporto qualità/prezzo/prestazioni grazie alla resa elevatissima.

EXTRAPAIN'T ha un'alta traspirazione e garantisce benessere negli ambienti in cui si vive.

Dall'effetto liscio/opaco conferisce alle pareti un volto elegante e raffinato, combinando ottime prestazioni tecniche e una finitura estetica di qualità, per un risultato che dura nel tempo.

Campi d'impiego

Universale per tutti gli ambienti interni.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Per aumentare la copertura del ciclo applicare una mano di primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Su pareti in buone condizioni si può utilizzare senza l'uso di fissativo. Attendere almeno 6 ore prima di procedere all'applicazione dei prodotti di finitura.

Modalità di applicazione

Applicare due mani di EXTRAPAIN'T diluito con il 40% di acqua potabile.

Attenzione: in caso di colori intensi, per migliorare la copertura, si consiglia di applicare IL PIGMENTATO in tinta e di diluire il prodotto con il 25% di acqua potabile.

Informazioni sulla sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Extraint limiti Cat A/a: 75g/L (2007); 30 g/L (2010) Extraint contiene al massimo 1 g/L

Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Applicazione

Diluizione	40% di acqua potabile in funzione del supporto 25% di acqua potabile per colori intensi
Resa	Muro nuovo intonaco civile: 8÷10 m²/l in due mani Muro nuovo intonaco a gesso: 10÷12 m²/l in due mani Muro già tinte con colori forti: 9 ÷ 11 m²/l in due mani Tinte con colori chiari o pastello: 14÷16 m²/l in due mani Su colori intensi la resa può essere ridotta
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Fissativi	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione
Resistenza al lavaggio ISO 11998	Classe 2 di lavabilità
Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001	Sd =0,003 m Alta traspirazione
Classificazione Indoor Air Quality	Indoor Air Comfort GOLD v2026 of January 2026 (Report 392-2026-00193302_A_EN)- Conforme al DECRETO 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" (CAM Edilizia). Classificazione Premium score
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,46 kg/l +/- 3%
pH	8 ÷ 9
Reazione al fuoco UNI EN 13501-1:2019	Euroclasse B-s1,d0
Colori	Bianco + Tinte di cartella
Confezioni	Litri 1 – 4 – 14
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT, oppure per migliorare la copertura del ciclo applicare una mano di primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Dopo 6 ore, applicare due mani di una pittura acrilica del tipo EXTRAPAIN'T by OIKOS PAINT, con classe di emissione Indoor Air Comfort GOLD v2026 of January 2026, Conforme al DECRETO 24 novembre 2025 (CAM Edilizia), alta traspirazione, Classe 2 di lavabilità. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, con un costo di al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.