

SCHEDA TECNICA IGROLUX

Descrizione

IGROLUX è una speciale vernice protettiva, trasparente e igroindurente, ideale per supporti soggetti ad abrasione in ambienti interni. Disponibile in versione lucida o satinata.

Campi d'impiego

Interno e esterno

Modalità di applicazione

Applicare in modo uniforme, con pennello o rullo, bagnato su bagnato, fino a che il supporto continua ad assorbire.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	A pennello o rullo: pronto all'uso, a spruzzo: max 10% di acqua potabile
Resa:	12 ÷ 14 m ² /l
Strumenti d'impiego:	Pennello, rullo spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm)
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	3 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche in dispersione acquosa associate ad una resina poliuretanica alifatica e additivi vari.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1 kg/l +/- 3%
pH:	7,5 ÷ 9,5
Adesione sul fondo DIN 53 151:	valori GT 2A, GT 2T che indicano un buon rapporto di coesione ed adesione della vernice
resistenza a strappo DIN ISO 4624:	1,45 N/mm ²
Colori:	Trasparente lucido o satinato
Confezioni:	Litri 0,75, 2,5
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Informazioni sulla sicurezza

Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Igrolux limiti Cat A/e: 150 g/L (2007); 130 g/L (2010) Igrolux contiene al massimo 45 g/L

Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.

Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.

Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.