

Qualità tecniche

NEOFIX è un fissativo acrilico trasparente per interni. La sua formulazione a base di resine acriliche particolari a particelle estremamente fini rende il prodotto altamente penetrante (fino a 5 mm), consentendo un efficace consolidamento ed isolamento della parete; è particolarmente indicato per pareti sfarinanti e a forte assorbimento, intonaci vecchi, pareti rasate a gesso, fibrocemento e in genere per tutti i supporti murali.

NEOFIX ha una classe di emissione Indoor Air Comfort GOLD v2026 of January 2026.

NEOFIX è conforme al DECRETO 24 novembre 2025 (CAM Edilizia).

Campi d'impiego

Pareti interne.

Preparazione dei supporti

Pulire le superfici da pitturare, asportando eventuali parti in fase di distacco. In caso di intonaci nuovi il supporto deve essere ben asciutto e stagionato.

Modalità di applicazione

Su superfici con normale assorbimento applicare una mano di NEOFIX diluito al 50% con acqua potabile. Su superfici con forte assorbimento o sfarinanti, applicare due mani di prodotto, bagnato su bagnato, diluito al 100% con acqua potabile. L'applicazione può essere fatta a pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,3 mm). Attendere circa 4 ÷ 6 h prima di applicare i prodotti di finitura.

Finiture e protettivi

Prodotti di finitura della linea Interior by OIKOS PAINT.

Informazioni sulla sicurezza

Primer Fissanti. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per NEOFIX limiti Cat A/h: 50 g/L (2007); 30 g/L (2010) NEOFIX contiene al massimo < 1 g/L Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Applicazione

Diluizione	50÷100% con acqua potabile in funzione del supporto
Resa	14÷18 m²/l in funzione del supporto da isolare
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo, spruzzo (ugello 1,3 mm)
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	10 ÷ 12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità	4 ÷ 6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa, additivi atti a facilitare la penetrazione ed il consolidamento del supporto
Classificazione Indoor Air Quality	Indoor Air Comfort GOLD v2026 of January 2026 (Report 392-2026-00193305_A_EN) Conforme al DECRETO 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" (CAM Edilizia). Classificazione Premium score
Resistenza al distacco ed aggrappaggio UNI EN ISO 4624:2016	Conforme
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1 kg/l +/- 3%
pH	7 ÷ 8
Confezioni	Litri 1 – 4 – 10
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. I supporti nuovi devono essere asciutti e stagionati. Applicare una o due mani di fissativo acrilico, del tipo NEOFIX by OIKOS PAINT, con classe di emissione Indoor Air Comfort GOLD v2026 of January 2026, conforme al DECRETO 24 novembre 2025 (CAM Edilizia), conforme alle norme DIN 52615 e DIN ISO 4624, così da ottenere una superficie perfettamente isolata e pronta per l'applicazione di fondi acrilici. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione con un costo di al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.