

## Qualità tecniche

STERYLPAINTE è una speciale pittura traspirante e coprente, con additivi, che agiscono su pareti murali con presenza di muffa e alghe, particolarmente indicata per un utilizzo in ambienti poco areati, come bagni e cucine, dove la forte presenza di vapore acqueo favorisce lo sviluppo di muffe e alghe.

La formulazione di SterylPaint è studiata per agire a lungo, proteggendo nel tempo la parete. Il prodotto, tra le sue caratteristiche, garantisce inoltre una buona lavabilità, oltre che un'ottima resistenza allo sporco e allo sfregamento.



\* Informazione sul livello di emissioni nell'aria di ambienti interni di sostanze volatili che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissione molto bassa) alla C (alta emissione).

## Campi d'impiego

Pareti interne con problemi di muffe e alghe.

## Preparazione dei supporti

Preparare la superficie rimuovendo eventuali muffe ed alghe mediante l'apposito detergente STERYLFIX by OIKOS PAINT e con il fissativo STERYLSAN by OIKOS PAINT. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Attendere almeno 6 ore prima di procedere all'applicazione dei prodotti di finitura.

## Modalità di applicazione

Applicare una prima mano a pennello o a rullo di STERYLPAINTE diluito con un 30 ÷ 40% di acqua potabile. Dopo circa 6 ÷ 8 ore procedere alla stesura della seconda mano di prodotto diluito del 25 ÷ 30% di acqua potabile. STERYLPAINTE può essere applicato a scopo preventivo anche su muri sani per i quali non è necessaria l'applicazione dei prodotti di preparazione.

## Informazioni sulla sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Steryl-paint limiti Cat A/a: 75g/L (2007); 30 g/L (2010) Sterylpaint contiene al massimo 7 g/L

Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## Applicazione

|                                |                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diluizione                     | Prima mano: 30 ÷ 40% di acqua potabile<br>Seconda mano: 25 ÷ 30% di acqua potabile                                                     |
| Resa                           | Muro nuovo a intonaco civile: 7 ÷ 8 m <sup>2</sup> /l in due mani<br>Muro nuovo intonaco a gesso: 9 ÷ 11 m <sup>2</sup> /l in due mani |
| Strumenti d'impiego            | Pennello, rullo                                                                                                                        |
| Fissativi                      | STERYLSAN by OIKOS                                                                                                                     |
| Temperatura di applicazione    | +5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)                                                                                |
| Tempo di essiccazione al tatto | 1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)                                                                             |
| Tempo di essiccazione totale   | 4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)                                                                               |
| Pulizia attrezzi               | Acqua                                                                                                                                  |

## Prodotto

|                                                         |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione                                            | Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e per la prevenzione contro muffe ed alghe |
| Resistenza al lavaggio<br>UNI EN ISO 11998:2006         | Classe 3 di lavabilità                                                                                                                                                    |
| Permeabilità al vapore acqueo<br>UNI EN ISO 7783-2:2001 | Sd = 0,0411m, alta traspirazione                                                                                                                                          |
| Classe di emissione                                     | A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)                                                                                                         |
| Massa volumica UNI EN ISO 2811-1                        | 1,55 Kg/l +/- 3% (Bianco)                                                                                                                                                 |
| pH                                                      | 8 ÷ 9,5                                                                                                                                                                   |
| Colori                                                  | Bianco + tinte di cartella                                                                                                                                                |
| Confezioni                                              | Litri 1 – 4 – 10                                                                                                                                                          |
| Temperatura di stoccaggio                               | +5°C ÷ +35°C. Teme il gelo                                                                                                                                                |

## Voci di capitolato

Rimuovere muffe ed alghe mediante un detergente del tipo STERYLFIX by OIKOS PAINT e un fissativo del tipo STERYLSAN by OIKOS PAINT. Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Applicare due mani di una pittura traspirante specifica per pareti con muffe ed alghe, con classe 3 di lavabilità, con TVOC in classe di emissione A+ tipo STERYLPAINTE by OIKOS PAINT. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di ..... al m<sup>2</sup> compreso materiale e posa in opera.

## Note

La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.